

Кварцевый песок


Описание

Чистый промытый прокаленный фракционированный кварцевый песок.

Применение

- Полимерные покрытия пола 0,1 - 8,0 мм
- Строительные смеси 0,1 - 8,0 мм
- Стальное литье 0,4 - 0,8 мм
- Пескоструйная обработка 0,1 - 1,4 мм
- Фильтрация воды 0,1 - 0,8 мм
- Стадионы, теннисные корты 0,1 - 0,8 мм
- Дизайнерское оформление, аквариумы 0,1 - 8,0 мм
- Стекольная промышленность 0,1 - 0,4 мм

Фракции

Фракция 0,1 ÷ 0,4 мм	Фракция 0,4 ÷ 0,8 мм	Фракция 0,8 ÷ 1,4 мм	Фракция 1,4 ÷ 3,0 мм	Фракция 3,0 ÷ 8,0 мм
				

Химические характеристики

Химический состав: Кварц: SiO₂ - 96.88%

Физические характеристики

Твердость по Моосу	7
Влажность	<0.1%
Плотность	Истинная плотность - 2,6 - 2,65 г/см ³ Насыпная плотность - 1,45 - 1,65 г/см ³ (в зависимости от фракции)

Упаковка

Многослойные герметичные бумажные мешки	25 кг
Вес паллета	7 1 500 кг (60 мешков)

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления.

Для обращений, предложений и рекламаций: cmt@cmt.by